PAT-NO:

JP409082650A

DOCUMENT-IDENTIFIER:

JP 09082650 A

TITLE:

SEMICONDUCTOR MANUFACTURING DEVICE

PUBN-DATE:

March 28, 1997

INVENTOR-INFORMATION: NAME INOKUCHI, YASUHIRO IKEDA, FUMIHIDE

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

KOKUSAI ELECTRIC CO LTD

COUNTRY

N/A

APPL-NO:

JP07262445

APPL-DATE:

September 14, 1995

INT-CL (IPC): H01L021/205, H01L021/3065

#### ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To prevent a reaction by-product from adhering to a low-temperature part, to inhibit the generation of particles and to realize a good film-forming condition by a method wherein an air supply flange is provided with a heating means.

SOLUTION: A gate valve 7 is made to descend in a state that a heat medium heated to a necessary temperature, that is, a heat medium heated so as to hold a wall surface adjacent to an aperture 14 at a temperature, at which a reaction subproduct does not adhere to the wall surface, is made to circulate in heat

medium flow paths 21 and the aperture 14 is opened by lowering the gate valve 7 to transfer a wafer in a reaction tube 1. After that, the aperture 14 is blocked by the gate valve 7. Reaction gas is introduced in the reaction tube 1 through an air supply port 10 formed in an air supply flange 17, a film-forming treatment is performed on the wafer and the gas subsequent to a reaction is exhausted through an exhaust port 11. In such a way, as the flange 17 is heated, the reaction subproduct dok not adhere to the wall surface adjacent to the aperture 14.

COPYRIGHT: (C)1997, JPO

## (19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出顧公開番号

## 特開平9-82650

(43)公開日 平成9年(1997)3月28日

技術表示箇所

(51) Int.Cl.®

體別記号

庁内整理番号

H01L 21/205

21/3065

H01L 21/205

FΙ

21/302

審査請求 未請求 請求項の数3 FD (全 4 頁)

(21)出廢番号

特顯平7-262445

(22)出願日

平成7年(1995) 9月14日

(71)出願人 000001122

国際電気株式会社

東京都中野区東中野三丁目14番20号

(72)発明者 井ノロ 泰啓

東京都中野区東中野三丁目14番20号 国際

電気株式会社内

(72)発明者 池田 文秀

東京都中野区東中野三丁目14番20号 国際

電気株式会社内


(74)代理人 弁理士 三好 祥二

#### (54) 【発明の名称】 半導体製造装置

#### (57)【要約】

【目的】半導体製造装置に於いて、低温部への反応副生 成物の付着を防止し、パーティクルの発生を抑止し、良 好な成膜条件を実現する。

【構成】反応管1に給気フランジ17を介して搬送室6 が連設され、前記給気フランジから反応ガスが供給され る半導体製造装置に於いて、前記給気フランジに加熱手 段21を設けた半導体製造装置、又更に給気フランジと 搬送室間に断熱材20を設けた半導体製造装置、又更に 給気フランジに弁座18を搬送室側に突出する様形成 し、該弁座にゲートバルブを密着離反する様にした半導 体製造装置に係り、給気フランジを加熱するので給気フ ランジに反応副生成物が付着するのが防止され、又給気 フランジと搬送室間が断熱構造となっているので、給気 フランジの加熱が効率よく行え、更に給気フランジに弁 座を形成することで搬送室が反応管に露出しない構造と なるので搬送室側の材料の選択の自由が増す等構造の簡 素化が図れる。



1

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 反応管に給気フランジを介して搬送室が 連設され、前配給気フランジから反応ガスが供給される 半導体製造装置に於いて、前配給気フランジに加熱手段 を設けたことを特徴とする半導体製造装置。

【請求項2】 給気フランジと搬送室間に断熱材を設けた請求項1の半導体製造装置。

【請求項3】 給気フランジに弁座を搬送室側に突出する様形成し、該弁座にゲートバルブを密着離反する様にした請求項1の半導体製造装置。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は基板表面に薄膜の生成、或はエッチング等の処理をして半導体デバイスを製造する半導体製造装置に関するものである。

[0002]

【従来の技術】半導体製造装置では所要の雰囲気で或は 真空雰囲気下で加熱して基板表面に薄膜の生成、或はエッチング等の所要の処理を行う。

【0003】図2は従来の半導体製造装置、特に枚葉式 20 半導体製造装置を示しており、図3は該半導体製造装置 の反応ガス導入部を示している。

【0004】図中1は偏平な空間を画成する石英製の筒状反応管、該反応管1の周囲にはヒータ2、該ヒータ2の更に周囲には絶縁材3が設けられている。前記反応管1の上流側端には給気フランジ4、下流側端には排気フランジ5が設けられている。前記給気フランジ4には搬送室6が気密に設けられ、前記搬送室6と反応管1を連絡する開口部14はゲートバルブ7により閉塞され、開口部14とゲートバルブ7間には0リング12が設けられ、閉塞状態での気密性が維持されている。前記ゲートバルブ7の開閉機構部の搬送室6貫通部はベローズ13により気密にシールされている。又、前記排気フランジ5の開口部14は閉塞板8により気密に密閉されている。

【0005】前記給気フランジ4には給気ボート10が設けられ、前記排気フランジ5には排気ボート11が設けられ、前記給気ボート10よりウェーハ9の処理に必要な反応ガスが供給され、前記排気ボート11からは反応後のガスが排気される様になっている。

【0006】前記搬送室6内部には被処理物であるウェーハ9を前記反応管1内に搬入搬出する為の搬送機(図示せず)が設けられており、前記ゲートバルブ7が開放された状態でウェーハの搬送を行う。

【0007】前記ウェーハ9の処理は前記ヒータ2で反応管1内、前記ウェーハ9を所要温度に加熱した状態で、前記ゲートバルブ7で反応管1を密閉し、前記給気フランジ4の給気ポート10より反応ガスが導入され、該反応ガスは前記反応管1を対角線状に流れて更に排気ポート11から排気される。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】上記した様に前記給気フランジ4に設けた給気ボート10より反応ガスを供給し、成膜処理を行っているが、成膜する膜種によっては前記給気フランジ4の給気ボート10内面、或は前記開口部14の内面低温部に反応副生成物15が付着し、パーティクルの発生源となる。反応副生成物が剥離しパーティクルとなってウェーハ9に付着して汚染すると、成膜に悪影響を及ばし製品品質の低下、或は歩留まりの低10下を招いていた。

2.

【0009】本発明は斯かる実情に鑑み、低温部への反 応副生成物の付着を防止し、パーティクルの発生を抑止 し、良好な成膜条件を実現するものである。

[0010]

【課題を解決するための手段】本発明は、反応管に給気フランジを介して搬送室が連設され、前記給気フランジから反応ガスが供給される半導体製造装置に於いて、前記給気フランジに加熱手段を設けた半導体製造装置、又更に給気フランジと搬送室間に断熱材を設けた半導体製造装置、又更に給気フランジに投産を搬送室側に突出する様形成し、該弁座にゲートバルブを密着離反する様にした半導体製造装置に係り、給気フランジを加熱するので給気フランジに反応副生成物が付着するのが防止され、又給気フランジと搬送室間が断熱構造となっているので、給気フランジと搬送室間が断熱構造となっているので、給気フランジの加熱が効率よく行え、更に給気フランジに弁座を形成することで搬送室が反応管に露出しない構造となるので搬送室側の材料の選択の自由が増す等構造の簡素化が図れる。

[0011]

80 【発明の実施の形態】以下、図面を参照しつつ本発明の 実施の形態を説明する。

【0012】図1は本発明の実施の形態の要部を示すものであり、図1中、図3中に於いて示したものと同一のものには同符号を付してある。

【0013】反応管1と搬送室6とは給気フランジ17

を介して気密に連設される。該給気フランジ17には搬送室6側に突出する弁座18が形成され、該弁座18は前記搬送室6に穿設された連結口19に遊땺しており、遊쨦した状態では弁座18と連結口19とは非接触の状態となっている。前記給気フランジ17には反応管1と搬送室6を連通する開口部14が穿設され、該開口部14の周囲には熱媒体流路21が形成され、該熱媒体流路21は図示しない熱交換器、流体循環装置、流体温度調節器に接続されている。前記給気フランジ17の一部が弁座18となっているので、前記搬送室6は反応管1内部に対して露出しているところがなくなる。

【0014】前記搬送室6の反応管1側外盤面と前記給 気フランジ17間には断熱材20が挟設され、又該断熱 材20の内側には0リング16が挟設され、給気フラン 50 ジ17と搬送室6間の気密が保持されると共に搬送室6 3

と給気フランジ17間は金属接触がない構成となる。 【0015】前記機送室6と反応管1を連絡する開口部 14は前記ゲートバルブ7により閉塞され、該給気フランジ17は前記弁座18に直接密着し、反応管1を閉塞 する。開口部14とゲートバルブ7間には0リング12 が設けられ、閉塞状態での気密性が維持されている。

【0016】前記ウェーハ9の処理は前記ヒータ2で反応管1内を所要温度に加熱し、更に前記熱媒体流路21に所要温度に加熱した熱媒体、即ち前記開口部14に臨接する壁面を、該壁面に反応副生成物が付着しない温度10に保持する加熱した熱媒体を流通させた状態で、前記ゲートバルブ7を降下させ前記開口部14を開いてウェーハ9を反応管1内に搬入し、その後前記ゲートバルブ7で前記開口部14を閉塞する。前記給気フランジ17の給気ボート10より反応ガスが導入され、前記ウェーハ9に成膜処理がなされ、反応後のガスは排気ボート11から排気される。

【0017】上記した様に、前記給気フランジ17が加熱されているので開口部14の壁面には反応副生成物が付着することがない。又、前記給気フランジ17と搬送 20室6間には前記断熱材20が介在し、更に前記給気フランジ17と搬送室6とは非接触状態であるので、給気フランジ17から搬送室6への熱伝達が抑制され、前記熱媒体流路21による給気フランジ17の加熱が効果的に行われる。

【0018】尚、前記給気フランジ17を加熱する手段

としては前記熱媒体流路21及び加熱媒体に代え加熱ヒータを埋設してもよい。或は弁座18と連結口19との間にも断熱材を設けてもよい。

#### [0019]

【発明の効果】以上述べた如く本発明によれば、給気フランジを加熱する様にしたので、反応副生成物の付着を抑制し、バーティクルを減少させることができ、又給気フランジと搬送室間を断熱構造としたので給気フランジの加熱を効率よく行うことができ、更に搬送室が反応室内部に露出しない構造であるので、金属汚染等を考慮する必要がなく材料の選択が自由になり、更に反応室の構造を簡素化できる等の優れた効果を発揮する。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施の形態の要部を示す断面図である.


【図2】従来例を示す断面図である。

【図3】該従来例の要部を示す断面図である。


### 【符号の説明】

1	及心管
---	-----


[図1]



【図2】



【図3】



# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

REAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

OTHER:

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.